



1. Γενική περιγραφή

Συντηρεί και προστατεύει κάθε είδους ηλεκτρικό εξοπλισμό. Εκτοπίζει και προστατεύει από το νερό και την υγρασία. Αποτρέπει τη διάβρωση και την οξείδωση. Διεσθύνει και λιπαίνει.



2. Χαρακτηριστικά

- Ρευστό πολλαπλών χρήσεων.
- Δεν περιέχει σιλικόνες.
- Προστατεύει μέταλλα και κράματα.
- Απομονώνει το νερό και την υγρασία και στεγανοποιεί.
- Λασκάρει μεταλλικά τμήματα που έχουν κολλήσει από ακαθαρσία, διάβρωση ή ξεραμένο γράσο.
- Ταχεία διεσώδυση.
- Ασφαλές για όλες τις μεταλλικές επιφάνειες, δε λεκιάζει.
- Ασφαλές για τα περισσότερα ελαστικά, πλαστικά και επιχρίσματα. Δοκιμάστε σε ευαίσθητα ή προεντεταμένα υλικά πριν τη χρήση.
- Βολική βαλβίδα ψεκασμού 360° (πάνω-κάτω) για αερολύματα.
- Προωθητικό CO2 υψηλής καθαρότητας, που δίνει περιεχόμενο ενεργού προϊόντος 95%.

3. Εφαρμογές



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

1/1





- Ηλεκτρομηχανικές διατάξεις.
- Διατάξεις ελέγχου.
- Ηλεκτρικά συσσωματώματα.
- Όλες οι ηλεκτρικές επαφές.
- Πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος.
- Μηχανισμοί νομίσματος.
- Μικρομηχανική.


4. Οδηγίες

- Για λίπανση και προστασία: ψεκάστε ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα.
- Για απομάκρυνση της υγρασίας: ψεκάστε απλόχερα και αφήστε το να στάξει.
- Όταν εφαρμόζεται με εμβάπτιση, η ανάδευση επιταχύνει τη δράση.
- Δοκιμάστε πριν από χρήση σε ευπαθή υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
- Περιμένετε να στεγνώσει εντελώς πριν ενεργοποιήσετε ξανά.
- Για να απομακρύνετε υπολείμματα ή περίσσεια προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα από τα καθαριστικά CRC.
- **Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΚ υπ.αριθμ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.**

5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό)

Appearance	Αεροζόλ	Όγκος
Χρώμα	Υγρό.	Υγρό.
Οσμή	πορτοκαλί.	πορτοκαλί.
Density	σαλικυλικό.	σαλικυλικό.
Flash Point	0.83 g/cm ³ (@ 20°C).	0.83 g/cm ³ (@ 20°C).
Ιξώδες	75 °C (Κλειστό κύπελλο)	75 °C (Κλειστό κύπελλο)
Density active product	4 mPa.s (@ 20°C).	4 mPa.s (@ 20°C).
4-ball weld load active product	0.89 g/cm ³ (@ 20°C).	0.89 g/cm ³ (@ 20°C).
Operating temperature active product	8900 N	8900 N
salt spray resistance active product	max 120 °C	max 120 °C
Typical coat weight	55 h	55 h
	2 µm	2 µm





6. Συσκευασία

Αεροζόλ	12x200 ML
	12x400 ML
	12x500 ML
	24x200 ML
Όγκος	20 L
	200 L
	2x5 L
	6x1 L

7. Παρατηρήσεις

Τα αποτελέσματα της τυπικής αντιδιαβρωτικής προστασίας θα εξαρτώνται κυρίως από την κατάσταση της εκάστοτε επιφάνειας και τον εσωτερικό χώρο. Μπορεί να είναι λιγότερο από 1 μήνα ή περισσότερο από 6 μήνες. Κατά συνέπεια, η πρώτη εφαρμογή θα πρέπει να ελέγχεται κατά διαστήματα για σημάδια διάβρωσης. Μόλις καθορίζεται ο χρόνος προστασίας υπό δεδομένες συνθήκες, το CRC 2-26 μπορεί να εφαρμόζεται ξανά κατά διαστήματα για να διατηρείται η προστασία.

Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εμπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιμές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας εξοπλισμών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούμε τα προϊόντα μας να δοκιμάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε σιωπηρή. Το παρόν Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδομένη στιγμή για λόγους νομοθεσίας, διαθεσιμότητας συστατικών και άρτι αποκτηθείσων εμπειριών. Η πιο πρόσφατη και η μόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος Δελτίου Τεχνικών Δεδομένων θα σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.crcind.com Σας συνιστούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να μπορείτε να παραλαμβάνετε αυτόματα τυχόν μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις.

Έκδοση CRC_GREEN-2_26-20130604

Ημερομηνία



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

