



1. Γενική περιγραφή

Εμποδίζει τη σκουριά και τη διάβρωση σε όλα τα σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα and κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, παραγωγής και μεταφοράς. Εκτοπίζει και προστατεύει από την υγρασία. Διεξοδύει και λιπαίνει. Προστατεύει από τη διάβρωση. Χαλαρώνει τα σκουριασμένα και παγωμένα μέρη.



2. Χαρακτηριστικά

- Ρευστό πολλαπλών χρήσεων.
- Απομονώνει το νερό και την υγρασία και στεγανοποιεί.
- Λασκάρει μεταλλικά τμήματα που έχουν κολλήσει από ακαθαρσία, διάβρωση ή ξεραμένο γράσο.
- Ταχεία διεξοδύση.
- Προστατεύει μέταλλα και κράματα.
- Λιπαίνει χωρίς να αφήνει κολλώδη κατάλοιπα και αποτρέπει τα δακτυλικά αποτυπώματα σε γυαλιστερά μέταλλα.
- Ασφαλές για όλες τις μεταλλικές επιφάνειες, δε λεκιάζει.
- Ασφαλές για τα περισσότερα ελαστικά, πλαστικά και επιχρίσματα. Δοκιμάστε σε ευαίσθητα ή προεντεταμένα υλικά πριν τη χρήση.
- Βολική βαλβίδα ψεκασμού 360° (πάνω-κάτω) για αερολύματα.
- Προωθητικό CO2 υψηλής καθαρότητας, που δίνει περιεχόμενο ενεργού προϊόντος 95%.

3. Εφαρμογές

- Μηχανισμοί νομίσματος.

- Μικρομηχανική.
- Μηχανικά μέρη.
- Εργαλεία συμπιεσμένου αέρα.
- Εξοπλισμός χειρισμού.
- Όργανα ακριβείας.
- Γεωργικός εξοπλισμός.
- Επιφανειακή λίπανση.
- Μέρη με εμπλοκή και διάβρωση.
- Αντιδιαβρωτική προστασία για όλα τα σιδηρούχα υλικά.

4. Οδηγίες

- Εφαρμόστε ένα λεπτό ομοιόμορφο στρώμα.
- Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα προέκτασης για εφαρμογή ακριβείας.
- Αναδεύστε ή αναμειξτε καλά τα προϊόντα μεγάλης ποσότητας πριν τη χρήση.
- Για την εφαρμογή σε λουτρό εμβάπτισης, θα πρέπει να ανακατεύετε κατά διαστήματα, να περιορίζετε την εξάτμιση και να καθαρίζετε και να αντικαθιστάτε το προϊόν όταν σχηματίζονται σταθερά γαλακτώματα.
- Χρησιμοποιήστε μόνο με επαρκή εξαερισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Δοκιμάστε πριν από χρήση σε ευπαθή υλικά.
- Για να απομακρύνετε υπολείμματα ή περίσσεια προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα από τα καθαριστικά CRC.
- **Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΚ υπ.αριθμ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.**

5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό)

Appearance	Αεροζόλ	Όγκος
Color	Υγρό	Υγρό
Odour	γαλαζοπράσινο	γαλαζοπράσινο
Density	Χαρακτηριστική οσμή	Χαρακτηριστική οσμή
Flash Point	0.83 g/cm ³ (@ 20°C)	0.83 g/cm ³ (@ 20°C)
Auto Ignition temperature	78 °C (Closed Cup)	78 °C (Closed Cup)
Dynamic viscosity	> 200 °C	> 200 °C
Dynamic viscosity active product	3.9 mPa.s (@ 20°C)	3.9 mPa.s (@ 20°C)
Operating temperature active product	64 mPa.s (@ 20°C)	64 mPa.s (@ 20°C)
NSF registration	-50 --> 120 °C	-50 --> 120 °C
	139736 H2	Μη διαθέσιμο

6. Συσκευασία

Αεροζόλ	12x300 ML
	12x500 ML
Όγκος	1000 L
	20 L
	200 L
	5 L + SPRAYER
	60 L
	4x5 L

7. Παρατηρήσεις

Τα αποτελέσματα της τυπικής αντιδιαβρωτικής προστασίας θα εξαρτώνται κυρίως από την κατάσταση της εκάστοτε επιφάνειας και τον εσωτερικό χώρο. Μπορεί να είναι λιγότερο από 1 μήνα ή περισσότερο από 6 μήνες. Κατά συνέπεια, η πρώτη εφαρμογή θα πρέπει να ελέγχεται κατά διαστήματα για σημάδια διάβρωσης. Μόλις καθορίζεται ο χρόνος προστασίας υπό δεδομένες συνθήκες, το CRC 3-36 μπορεί να εφαρμόζεται ξανά κατά διαστήματα για να διατηρείται η προστασία.

Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εμπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιμές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας εξοπλισμών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούμε τα προϊόντα μας να δοκιμάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε σιωπηρή. Το παρόν Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδομένη στιγμή για λόγους νομοθεσίας, διαθεσιμότητας συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εμπειριών. Η πιο πρόσφατη και η μόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος Δελτίου Τεχνικών Δεδομένων θα σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.crcind.com Σας συνιστούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να μπορείτε να παραλαμβάνετε αυτόματα τυχόν μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις.

Έκδοση CRC_GREEN-3_36-20090619
Ημερομηνία 19/06/2009